# Паспорт продукта

# **SS841**



**Professional Ion Exchange Resins** 

#### SS841 Анионообменная смола

# Описание продукта

SS841 представляет собой макропористую анионообменную смолу со структурой четвертичного аммония на основе полистрирена.

Смола имеет высокую емкость и отличную физическую и химическую стабильность.

Его стойкость к органическому загрязнению превосходит смолу с гелевой формой из-за ее высокой пористости.

Она может быть использован для очистки сточных вод, удаления тяжёлых металлов и т.д.

### Особенности и преимущества

### 1) Соответствует требованиям FDA для применения в приготовлении питьевой водой.

Соответствует пункту 21 CFR 173.25 правил пищевых добавок FDA.

# 2) Сопротивление органическому обрастанию и высокая рабочая ёмкость.

Высокопористая структура SS841 позволяет лучше удалять крупные органические молекулы. Высокая общая ёмкость приводит к высокой работоспособности при деминерализации.

# 3) Равномерный размер частиц, низкий перепад давления.

95% частиц находятся в диапазоне, что дает меньший перепад давления.

### 4) Превосходная химическая и физическая стабильность.

Высокая точность размеров и высокая прочность на сжатие вместе с очень однородным размером частиц обеспечивают большую устойчивость к разрушению частиц.

#### Физические и химические свойства

Внешний вид		От белых до светло-желтых частиц	
Полимерная структура		Стирол-дивинилбензол	
Типе		Макропористая и сильноосновная	
Функцональная группа		R—N+(CH3)3 -X-	
Ионная форма		Cl-	
Содержание влаги	%	56-65	
Обменная ёмкость	ммоль/мл	≥ 1.1	
Насыпная масса	г/мл	0.65-0.70	
Плотность	г/мл	1.05– 1.09	
Средний размер частиц	MM	0.59-0.69	
Сохранность продукта	мин. лет	2	
Диапазон температур хранения	$^{\circ}\!\mathbb{C}$	0-40	
Рабочая температура, макс	$^{\circ}$ C	80	

#### ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

рН		0 - 14
Температура, макс	$^{\circ}$	≤ 120 (для Cl формы)
Высота слоя	M	0.8 - 3.0
Регенерат		NaOH или NaCl
Объём регенерата	г/л	160-240
Концентрация регенерата	%	4 - 8
Скорость реген. потока	м/ч	4 - 10
Температура регенерата	$^{\circ}\!\mathbb{C}$	5 - 40
Время регенерации	МИН	> 30
Скорость прямого потока	м/ч	25 -40
Время прямой промывки	МИН	5 - 10
Скорость обратного потока	м/ч	15 - 20
Время обратной промывки	МИН	25 -40
Скорость пока в сервисе	м/ч	15 -40

SS841 с уникальной макропористой структурой обеспечивает способность обратимо адсорбировать природные органические вещества, которые имеют тенденцию загрязнять анионные смолы. Это дает более высокую пропускную способность и более высокое качество сточных вод. В основном используется для удаления цвета из сахарных соков с концентрацией 50-60%.

#### Упаковка

Мешок – 25 литров.

### Рекомендации по консервации

Во избежание обезвоживания ионообменных смол и/или их микробиологического биообрастания в периоды длительных остановок производства необходимо соблюдать специальные меры предосторожности.

Предотвращение обезвоживания

Чтобы не допустить полного высушивания ионита, фильтры с ионообменной смолой должны оставаться заполненными водой, иначе гранулы смолы при повторной гидратации могут растрескаться или расколоться.

Защита от микробиологического биообрастания

В периоды длительной остановки производства микроорганизмы (водоросли, бактерии и т.д.) могут размножаться при благоприятных для этого условиях (температура, рН, присутствие органических веществ).

Эффективным методом предотвращения биобрастания фильтров в периоды остановки производства является применение высококонцентрированных (бактериостатических) растворов поваренной соли, ингибирующих рост микроорганизмов. В этом случае ионитный фильтр полностью заполняется 10–20 % раствором хлорида натрия на период остановки производства. Перед последующим пуском смолы в работу необходимо провести двойную регенерацию для перевода ионита в рабочую форму.

Внимание: На время консервации необходимо в обязательном порядке сбросить давление с фильтра, отключить питание. В помещении всегда должна быть температура выше +5 оС

В случае выгрузки ионита из баллона необходимо помещать его в герметичную упаковку предварительно проведя регенерацию солевым раствором без прямоточной отмывки ионита. При хранении в минусовой температуре перед засыпкой в баллон, упаковку с ионитом рекомендуется оставить на сутки в помещении с температурой не ниже +10  $^{\circ}$ C для естественного оттаивания.